

## SCHEDA TECNICA **FixPlus**

### Descrizione del prodotto

FixPlus è un concentrato primer per regolare l'assorbimento dei substrati minerali.

### Ingredienti

Poliacrilato - dispersione, acqua, glicole propileno, conservante

### Gruppo Prodotto / Codice GIS

BSW20

Si applicano le informazioni contenute nella scheda dati di sicurezza attuale.

### Ambito di applicazione

Il concentrato FixPlus rinforza tutti i substrati in gesso secondo la norma DIN 18550 se la loro capacità portante non è sufficiente e ne regola l'assorbimento.

### Proprietà specifiche del prodotto

FixPlus offre un'ottima penetrazione superficiale, tempi di asciugatura brevi, variabilità nella diffusione, assenza di solventi e alta resistenza finale. Caratteristiche dei materiali

Valore di pH: 7,50 – 8,00 a 20 °C

Intervallo di asciugatura: sd = 1,7

### Regolamento VOC (CE)

Valore limite dal 01.01.2010 per i materiali di primer barriera (cat. g del prodotto) = 30 g/l.

Questo prodotto contiene < 2 g/l

### Istruzioni di elaborazione

Il substrato per l'uso del concentrato FixPlus deve essere sempre rigido, portante, pulito, assorbente e asciutto.

### Preparazione del substrato

#### Vecchi rivestimenti non portanti:

A seconda del materiale del rivestimento, lava, smonta o rimuovi con pulitori a vapore ad alta pressione o surriscaldati

#### Substrati che interferiscono con l'adesione:

##### Substrati minerali assorbenti:

Superfici in gesso grezzo, aree di finitura:

Depurazione, fluato

### Lavorazione

A seconda della natura del substrato, il concentrato FixPlus viene diluito con parti d'acqua ambientate da 1:1 a 1:4.

Il concentrato FixPlus può essere arrotolato, verniciato (dal basso verso l'alto) o spruzzato. Se viene effettuata la spruzzatura, la perdita dovuta alla nebbia spray deve essere considerata nel consumo. Durante la lavorazione, bisogna prestare attenzione a garantire che la temperatura dell'aria e dell'oggetto non sia inferiore a 5°C. Questo vale anche per tutto il periodo di asciugatura. Nella maggior parte dei casi, un singolo primer con concentrato FixPlus è sufficiente, ma se il substrato è estremamente assorbente, potrebbe essere necessario un secondo primer. Il tempo di asciugatura per i rivestimenti ClimateCoating® successivi è di circa 4-5 ore. Il concentrato FixPlus deve seccare opaco.

### Consumo

Il consumo medio di FixPlus Concentrate è di circa 120 ml/m². Le quantità consumate dipendono dalla struttura e dall'assorbimento del substrato e, se necessario, possono essere determinate tramite strati di prova.

### Pulizia degli attrezzi

Sciquare accuratamente rulli, spazzole e spruzzatori con acqua subito dopo l'uso.

### Stoccaggio e trasporto

Conserva e trasporta FixPlus in un luogo fresco ma senza gelo. Chiudi bene i contenitori che si aprivano e processali il prima possibile. Può essere conservato dalla data di fabbricazione: 12 mesi.

### Modulo di consegna

5; 10 litri

### Smaltimento

Non permettere che residui di prodotto entrino nel sistema fognario, nell'acqua o nel terreno.

Solo i contenitori vuoti dovrebbero essere riciclati. Lascia i residui del prodotto ai punti di raccolta responsabili.

Codice dei rifiuti n. 080120 secondo il Registro dei Rifiuti dell'UE.

### Istruzioni di sicurezza

Il contenuto della scheda tecnica non esprime una relazione legale contrattuale.

In ogni caso, il processore/acquirente deve verificare l'usabilità del materiale in condizioni pratiche prima dell'applicazione.

Non permettere di entrare nelle fogne, nell'acqua o nel terreno. Stai lontano da cibo, bevande e nutrizioni. Proteggi dall'accesso dei bambini. Le aree che non devono essere trattate devono essere protette con misure adeguate. Proteggi occhi e pelle dagli schizzi. Non inalare la nebbia spray risultante durante l'uso dello spray.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, a causa del miglioramento del prodotto, le informazioni sopra riportate perdono validità.

Le informazioni fornite sono state determinate da SICC Coatings GmbH in laboratorio e nella pratica come linea guida. Le informazioni sul prodotto sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e corrispondono allo stato dell'arte attuale. Le influenze ambientali, i materiali, le attrezzature applicative e le tecniche applicative sono al di là della nostra influenza e quindi al di fuori della nostra responsabilità. SICC© 2020