

FICHA TÉCNICA **FixPlus**

Descrição do Produto

O FixPlus é um concentrado de primer para ajustar a absorção de substratos minerais.

Ingredientes

Poliacrilato - dispersão, água, propilenoglicol, conservante

Grupo de Produto / Código SIG

BSW20

Aplica-se a informação na ficha de dados de segurança atual.

Âmbito de aplicação

O FixPlus Concentrate reforça todos os substratos de gesso de acordo com a DIN 18550 se a sua capacidade de carga não for suficiente e ajusta a sua absorção.

Propriedades específicas do produto

O FixPlus oferece uma penetração superficial muito boa, tempo de secagem curto, variabilidade na difusão, ausência de solventes e elevada resistência final.

Características do material

Valor de pH: 7,50 – 8,00 a 20 °C

Intervalo de secagem: sd = 1,7

Regulamentação das COV (CE)

Valor limite a partir de 01.01.2010 para materiais de primário barreira (cat. g do produto) = 30 g/l.

Este produto contém < 2 g/l

Instruções de processamento

O substrato para o uso do Concentrado FixPlus deve ser sempre firme, resistente, limpo, absorvente e seco.

Preparação do substrato

Revestimentos antigos que não suportam carga:

Dependendo do material do revestimento, lave, desmonte ou remova com limpadores a vapor de alta pressão ou superaquecidos

Substratos minerais absorventes:

Superfícies de estuque bruto, áreas de acabamento:

Purificação, fluat

Processamento

Dependendo da natureza do substrato, o concentrado FixPlus é diluído com partes de divisão de 1:1 a 1:4 de água.

O concentrado FixPlus pode ser enrolado, pintado (de baixo para cima) ou pulverizado. Se a pulverização for realizada, a perda causada pela névoa de pulverização deve ser tida em conta no consumo. Durante o processamento, deve ter-se cuidado para garantir que a temperatura do ar e do objeto não esteja abaixo de 5°C. Isto aplica-se também a todo o período de secagem. Na maioria dos casos, um único primário com concentrado FixPlus é suficiente, mas se o substrato for extremamente absorvente, pode ser necessário um segundo primário. O tempo de secagem para os revestimentos ClimateCoating® subsequentes é de aproximadamente 4-5 horas. O concentrado FixPlus deve secar mate.

Consumo

O consumo médio do Concentrado FixPlus é de aproximadamente 120 ml/m². As quantidades de consumo dependem da estrutura e absorção do substrato e, se necessário, podem ser determinadas por camadas de teste.

Limpeza das ferramentas

Enxague os rolos, escovas e pulverizadores cuidadosamente com água imediatamente após a utilização.

Armazenamento e transporte

Guarde e transporte o Fixplus num local fresco, mas sem geadas. Feche bem os recipientes que se abrem e processe-os o mais rapidamente possível. Pode ser armazenado a partir da data de fabrico: 12 meses.

Formulário de entrega

5; 10 litros

Eliminação

Não permita que resíduos de produto entrem no sistema de esgotos, água ou solo.

Só os recipientes vazios devem ser reciclados. Deixe os resíduos do produto nos pontos de recolha responsáveis.

Código de resíduos n.º 080120 segundo o Registo de Resíduos da UE.

Instruções de segurança

O conteúdo da ficha técnica não expressa uma relação jurídica contratual.

Em todo o caso, o processador/comprador deve verificar a usabilidade do material em condições práticas antes da aplicação.

Não permita a entrada em esgotos, água ou sujo. Mantenha-se afastado da comida, bebida e alimento. Proteger contra o acesso de crianças. As áreas que não devem ser tratadas devem ser protegidas por medidas adequadas. Proteja os olhos e a pele dos salpicos. Não inale a pulverização resultante ao usar o processo de pulverização.

Com a publicação de uma nova ficha técnica técnica, devido à melhoria do produto, a informação acima perde a sua validade.

A informação fornecida foi determinada pela SICC Coatings GmbH em laboratório e na prática como orientação. A informação sobre o produto é fornecida, com o nosso melhor conhecimento, e corresponde ao estado atual da arte. Influências ambientais, materiais, equipamentos de aplicação e técnicas de aplicação estão além da nossa influência e, portanto, da nossa responsabilidade. SICCC© 2020