

TECHNICKÝ LIST **FixPlus**

Popis produktu

FixPlus je koncentrát základného náteru na úpravu savosti minerálnych substrátov.

Ingrediencie

Polyakrylát – disperzia, voda, propylénglykol, konzervant

Produktová skupina / GIS kód

BSW20

Informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste platia.

Rozsah použitia

FixPlus Concentrate spevňuje všetky omietkové podklady v súlade s normou DIN 18550, ak ich nosnosť nie je dostatočná, a upravuje ich savosť.

Vlastnosti špecifické pre produkt

FixPlus ponúka veľmi dobrú penetráciu povrchu, krátky čas schnutia, variabilitu difúzie, žiadne rozpúšťadlá a vysokú finálnu pevnosť.

Materiálové charakteristiky
pH hodnota: 7,50 – 8,00 pri 20 °C

Rozsah sušenia: sd = 1,7

Nariadenie o VOC (ES)

Limitná hodnota od 01.01.2010 pre bariérové základné materiály (produkt cat. g) = 30 g/l.

Tento produkt obsahuje < 2 g/l

Inštrukcie na spracovanie

Substrát na použitie koncentráту FixPlus musí byť vždy pevný, nosný, čistý, savý a suchý.

Príprava substrátu

Nenosné staré povlaky:

V závislosti od náterového materiálu umyte, odstráňte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo prehriatych parných čističov

Absorpčné minerálne substráty:

Surové sadrové povrchy, povrchové úpravy:

Očistiť, fluovať

Spracovanie

V závislosti od povahy substrátu sa koncentrát FixPlus riedi s množstvom vody v pomere 1:1 až 1:4.

Koncentrát FixPlus možno valcovať, maľovať (odspodu nahor) alebo striekať. Ak sa postrek vykonáva, je potrebné zohľadniť straty spôsobené rozprašovacou hmlou pri konzumácii. Počas spracovania je potrebné dbať na to, aby teplota vzduchu a objektu neklesla pod 5 °C. To platí aj pre celé obdobie schnutia. Vo väčšine prípadov stačí jeden základný náter s koncentrátom FixPlus, ale ak je substrát extrémne savý, môže byť potrebný druhý základný náter. Doba schnutia pri nasledujúcich náteroch ClimateCoating® je približne 4-5 hodín. FixPlus koncentrát musí vyschnúť matne.

Spotreba

Priemerná spotreba koncentrátu FixPlus je približne 120 ml/m². Množstvo spotreby závisí od štruktúry a absorpcnosti substrátu a v prípade potreby je možné určiť testovacími vrstvami.

Čistenie nástrojov

Po použití dôkladne opláchnite valce, kefy a postrekovače vodou.

Skladovanie a preprava

FixPlus skladujte a prepravujte na chladnom, ale bezmrazovom mieste. Dobré zatvorte otváracie nádoby a spracujte ich čo najskôr. Môže sa skladovať od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Doručovací formulár

5; 10 litrov

Likvidácia

Nedovoľte, aby zvyšky produktu prenikli do kanalizačného systému, vody alebo pôdy.

Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zvyšky produktov odovzdávajte na príslušné zberné miesta.

Kód odpadu č. 080120 podľa Registra odpadu EÚ.

Bezpečnostné pokyny

Obsah technického technického listu nevyjadruje zmluvný právny vzťah.

V každom prípade musí spracovateľ / kupujúci pred aplikáciou skontrolovať použiteľnosť materiálu za praktických podmienok.

Nedovoľte dostať sa do kanalizácie, vody ani pôdy. Vyhybajte sa jedlu, pitíu a krmívu. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú liečiť, musia byť chránené primeranými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred striekaním. Pri používaní postrekovacieho procesu nevdychujte vzniknutú sprejovú hmlu.

S vydaním nového technického technického listu, v dôsledku zlepšenia produktu, vyššie uvedené informácie strácajú svoju platnosť.

Poskytnuté informácie boli určené spoločnosťou SICC Coatings GmbH v laboratóriu a praxi ako usmernenie. Informácie o produktoch sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky. Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné zariadenia a aplikačné techniky sú mimo nášho vplyvu a teda aj mimo našej zodpovednosti. SICC© 2020