

TEKNISKT DATABLAD **FixPlus**

Produktbeskrivning

FixPlus är ett primerkoncentrat för att justera absorptionsförmågan hos mineralsubstrat.

Ingredienser

Polyakrylat – dispersion, vatten, propylenglykol, konserveringsmedel

Produktgrupp / GIS-kod

BSW20

Informationen i det aktuella säkerhetsdatabladet gäller.

Tillämpningsområde

FixPlus Concentrate förstärker alla putssubstrat enligt DIN 18550 om deras bärformåga inte är tillräcklig och justerar deras absorptionsförmåga.

Produktspecifika egenskaper

FixPlus erbjuder mycket god ytpenetration, kort torktid, variation i diffusion, inga lösningsmedel och hög sluthållfasthet.

Materialegenskaper

pH-värde: 7,50 – 8,00 vid 20 °C

Torkintervall: sd = 1,7

VOC-reglering (EG)

Gränsvärde från 01.01.2010 för barriärprimermaterial (produkt kat. g) = 30 g/l.

Denna produkt innehåller < 2 g/l

Bearbetningsinstruktioner

Underlaget för användning av FixPlus Concentrate måste alltid vara fast, bärande, rent, absorberande och torrt.

Substratberedning

Icke-bärande gamla beläggningar:

Beroende på beläggningsmaterialet, tvätta, strippa eller ta bort med högtrycks- eller överhettade ångrengörare

Absorberande mineralsubstrat:

Rå putseytor och ytbehandling:

Rengör, fluat

Bearbetning

Beroende på substratets natur späds FixPlus-koncentrat ut med 1:1 till 1:4 rumsdelar av vatten.

FixPlus-koncentrat kan rullas, målas (från botten till toppen) eller sprayas. Om sprayning utförs måste förlusten från spraydimman tas med i beräkningen vid konsumtion. Under bearbetningen måste man vara försiktig så att luft- och föremålstemperaturen inte är under 5°C. Detta gäller även hela torkperioden. I de flesta fall räcker en enda primer med FixPlus-koncentrat, men om substratet är extremt absorberande kan en andra primer behövas. Torktiden för de efterföljande ClimateCoating-beläggningarna® är cirka 4–5 timmar. FixPlus-koncentrat måste torka matt.

Konsumtion

Den genomsnittliga konsumtionen av FixPlus-koncentrat är cirka 120 ml/m². Konsumtionsmängderna beror på substratets struktur och absorptionsförmåga och kan, om nödvändigt, bestämmas med testlager.

Rengöring av verktygen

Skölj rullar, borstar och sprutor noggrant med vatten direkt efter användning.

Förvaring och transport

Förvara och transportera FixPlus på en sval, men frostfri plats. Stäng de öppna behållarna ordentligt och bearbeta dem så snart som möjligt. Kan förvaras från tillverkningsdatum: 12 månader.

Leveransform

5; 10 liter

Utrangering

Tillåt inte produktrester att komma in i avloppssystemet, vatten eller jord.

Endast tomma behållare ska återvinnas. Lämna produktrester vid de ansvariga insamlingsställena.

Avfallskod nr 080120 enligt EU:s avfallsregister.

Säkerhetsinstruktioner

Innehållet i det tekniska databladet uttrycker inte något avtalsmässigt rättsligt förhållande.

I vilket fall som helst måste behandlaren/köparen kontrollera materialets användbarhet under praktiska förhållanden innan applicering.

Tillåt inte att den tränger in i avlopp, vatten eller jord. Håll dig borta från mat, dryck och mat. Skydda mot tillgång för barn. Områden som inte ska behandlas måste skyddas med lämpliga åtgärder. Skydda ögon och hud från stänk. Andas inte in den resulterande spraydimman när du använder sprayprocessen.

Med publiceringen av ett nytt tekniskt datablad, på grund av produktförbättringen, förlorar ovanstående information sin giltighet.

Den information som lämnades av SICC Coatings GmbH i laboratoriet och praktiken som riktlinje. Produktinformationen tillhandahålls så gott vi kan och motsvarar den aktuella tekniken. Miljöpåverkan, material, appliceringsutrustning och appliceringstekniker ligger bortom vårt inflytande och därmed utanför vårt ansvar. SICC© 2020