

MUSZAKI ADATLAP **StuccoPrimer**

Termékleírás

A StuccoPrimer egy kész használatra alkalmas primer a Climate Coating® StuccoTex számára, amely tükröző membrán technológián alapul.

Összetevők

Poliakrilát diszperzió, titán-dioxid, cink-oxid, kaolin, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, propilén-glikol, cellulóz, tartósítószer

Termékcsoport / GIS kód

BSW20

A jelenlegi biztonsági lapban szereplő információk érvényesek.

Alkalmazási terület

A StuccoPrimer egy primer a ClimateCoating® StuccoTex alapozóhoz szinte minden sima aljzaton, például régi és új vakolatokon, hogy csökkentse azok elnyelőképességét, és javítsa a ClimateCoating® StuccoTex tapadását és feldolgozását.

Termékspecifikus tulajdonságok

Változóan áteresztő, alacsony kibocsátású és oldószermentes.

Anyagjellemzők

sd értékek a DIN 52615 szerint

Száritási tartomány: sd = 1,7

Nedves terület: sd = 0,7

Sűrűség: 0,9 kg/dm³ az ISO 2811-1 szerint

VOC szabályozás (EC)

Határérték 2010.01.01-től barrier primer anyagokra (termék kat. g) = 30 g/l.

Ez a termék < 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Feldolgozási utasítások

A StuccoPrimer használatához szükséges alapszükségletnek mindig sima, kemény, terhelő, tiszta és száraz kell lennie.

Aljzat előkészítése

Műanyagok:

Nyers, sima vakolatfelületek, befejezési területek:

Tisztítsd, fluat

Nem terhelő régi bevonatok:

A bevonat anyagától függően mosd meg, fúrd vagy távolítsd el nagy nyomású vagy túlhevített gőztisztítóval

A tapadást zavaró aljzatok:

Mosás, feké, csiszolás

Elszívó ásványi aljzatok:

Priming ClimateCoating® FixPlus-szal

Feldolgozás

A StuccoPrimer felvihető ecsettel és/vagy sima vakolatokra tekeréssel is. Az anyagot feldolgozásra készen állítják. A feldolgozás során fontos biztosítani, hogy a levegő és a tárgy hőmérséklete ne legyen 5°C alatt. Ez az egész szárítási időszakra is igaz. Mivel a használt bekötőanyag UV-szilárdító kötőanyag, ügyelni kell arra, hogy elegendő nappali UV-sugárzás biztosítsa. Használat előtt és hosszabb munkaszünetek után az anyagot rövid ideig motorkeverővel kell keverni.

A bevonatolási ciklusok közötti szárítási idő 12 óra.

Fogyasztás

A StuccoPrimer fogyasztása körülbelül 150 ml/m² sima, nem elnyelő felületeken.

A fogyasztási mennyiségek a szubsztrát szerkezetétől és elnyelőképességétől függenek, és szükség esetén tesztreléssel kell meghatározni.

Szerszámok tisztítása

A használat után azonnal öblítsd le a hengereket, keféket és permetezőket alaposan vízzel.

Tárolás és szállítás

Tárol és szállítsd a StuccoPrimert hűvös, de fagymentes helyen. Zárd be a nyitható tartályokat alaposan, és dolgozd fel őket minél előbb. Tárolás a gyártás dátumától kezdve: 12 hónap.

Átadási űrlap

5; 12,5, 19 liter

Más tartáyméreteket kérni.

Seletés

Ne engeddd, hogy a termékmaradványok bejussanak a csatornába, vízbe vagy a talajba.

Csak az üres tartályokat szabad újrahaznosítani. A termékmaradványokat a felelős gyűjtőpontokra helyezzük le.

Hulladékkód száma 080120 az EU Hulladékgazdálkodási rendszere szerint.

Biztonsági utasítások

A technikai adatlap tartalma nem képvisel szerződéses jogi kapcsolatot.

Mindenesetre a feldolgozóknak/vevőknek a feltöltés előtt ellenőriznie kell az anyag használhatóságát gyakorlati körülmények között.

Ne engeddd, hogy bejuss a csatornába, vízbe vagy a talajba. Kerüld az ételt, italt és az etetést. Véd meg a gyerekek hozzáférését. Azokat a területeket, amelyeket nem kezelnek, megfelelő intézkedésekkel kell védeni. Véd meg a szemet és a bőrt a freccsenésektől. A permetezés során ne lélegezze be a keletkező permetező permet.

Az új műszaki adatlap megjelenésével a termékfejlesztés miatt a fenti információk elveszítik érvényességét.

A szolgáltatott információkat a SICCC Coatings GmbH határozta meg a laboratóriumban és a gyakorlatban, iránymutatásként. A termékinformációk a legjobb tudásunk szerint szolgálnak, és megfelelnek a jelenlegi korhatárnak. A környezeti hatások, anyagok, alkalmazási eszközök és alkalmazási technikák kívül esnek a befolyásunkon, és így a mi felelősségünkön kívül esnek. SICCC© 2020