

KARTA TECHNICZNA **StuccoPrimer**

Opis produktu

StuccoPrimer to gotowy do użycia podkład do ClimateCoating® StuccoTex, oparty na technologii membran odbłaskowych.

Składniki

Dyspersja poliakrylana, dwutlenek tytanu, tlenek cynku, kaolin, węglan wapnia, krzemiany, woda, glikol propylenowy, celuloza, konserwanty

Grupa Produktu / Kod GIS

BSW20

Informacje zawarte w aktualnej karcie bezpieczeństwa mają zastosowanie.

Zakres zastosowań

StuccoPrimer to podkład do ClimateCoating® StuccoTex na niemal wszystkie gładkie podłoża, takie jak stare i nowe tynki, aby zmniejszyć ich chłonność oraz poprawić przyczepność i przetwarzanie ClimateCoating® StuccoTex.

Właściwości specyficzne dla produktu

Zmienne przepuszczalny, niskoemisyjny i wolny od rozpuszczalników.

Charakterystyka materiału

wartości SD zgodnie z normą DIN 52615

Zakres suszenia: SD = 1,7

Obszar mokry: sd = 0,7

Gęstość: 0,9 kg/dm³ zgodnie z normą ISO 2811-1

Regulacja VOC (WE)

Wartość graniczna od 01.01.2010 dla materiałów podkładów barierowych (produkt cat. g) = 30 g/l.

Ten produkt zawiera < 5 g/l LZ (LZ).

Instrukcje przetwarzania

Podłoże do stosowania StuccoPrimer musi być zawsze gładkie, twarde, nośne, czyste i suche.

Przygotowanie podłoża

Plastik:

Surowe, gładkie powierzchnie tynku, wykończenia:

Oczyszczaj, fluj

Stare powłoki nienośne:

W zależności od materiału powłoki, myj, zdejmuj lub usuwaj za pomocą wysokociśnieniowych lub przegrzanych czyszczyli parowych

Podłoża zakłócające przyczepność:

Mycie, leżenie, szlifowanie

Chłonne podłoża mineralne:

gruntowanie ClimateCoating® FixPlus

Przetwarzanie

StuccoPrimer można nakładać pędzlem i/lub walcowaniem na gładkie tynki. Materiał jest gotowy do obróbki. Podczas przetwarzania ważne jest również, aby temperatura powietrza i przedmiotu nie spadła poniżej 5°C. Dotyczy to również całego okresu schnięcia. Ponieważ stosowany spoiw jest spoiwem utwardzającym UV, należy zachować ostrożność w zapewnieniu odpowiedniej ilości promieniowania UV w świetle dziennym. Przed użyciem i po dłuższych przerwach w pracy materiał należy krótko wymieszać ubijaczką mechaniczną.

Czas schnięcia między cyklami powłok wynosi 12 godzin.

Spożycie

Zużycie StuccoPrimer wynosi około 150 ml/m² na gładkich, niechłonących powierzchniach.

Ilości zużycia zależą od struktury i chłonności podłoża i, jeśli to konieczne, muszą być określone przez warstwę testową.

Czyszczenie narzędzi

Dokładnie splukuj wałki, szczotki i spryskiwacze wodą zaraz po użyciu.

Przechowywanie i transport

Przechowuj i transportuj StuccoPrimer w chłodnym, ale wolnym od mrozków miejscu. Dobrze zamknij otwierające się pojemniki i przetworz je jak najszybciej. Można przechowywać od daty produkcji: 12 miesięcy.

Formularz dostawy

5; 12,5, 19 litrów

Inne rozmiary pojemników na życzenie.

Likwidacja

Nie pozwól, by pozostałości produktów dostały się do systemu kanalizacyjnego, wody lub gleby.

Tylko puste pojemniki powinny być poddawane recyklingowi. Resztki produktów oddaj w odpowiedzialnych punktach zbioru.

Kod odpadów nr 080120 według Rejestru Odpadów UE.

Instrukcje bezpieczeństwa

Treść technicznej karty technicznej nie wyraża stosunku prawnego umowy.

W każdym przypadku przetwórcza / nabywca musi przed zastosowaniem sprawdzić użyteczność materiału w warunkach praktycznych.

Nie pozwól dostać się do kanalizacji, wody ani gleby. Trzymaj się z dala od jedzenia, picia i karmy. Chronić przed dostępem dzieci. Obszary, których nie należy poddać zabiegom, muszą być chronione odpowiednimi środkami. Chronić oczy i skórę przed rozpryskami. Nie wdychaj powstałej mgiełki podczas procesu natryskowego.

Wraz z publikacją nowej karty technicznej, w wyniku ulepszeń produktu, powyższe informacje tracą na ważności.

Informacje dostarczone zostały opracowane przez SICC Coatings GmbH w laboratorium i praktyce jako wytyczne. Informacje o produktach są udostępniane według naszej wiedzy i odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Wpływy środowiskowe, materiały, sprzęt aplikacyjny i techniki aplikacji wykraczają poza nasz wpływ, a więc poza naszą odpowiedzialność. SICC© 2020