

TECHNICKÝ LIST **StuccoPrimer**

Popis produktu

StuccoPrimer je pripravený na použitie základný náter pre Climate-Coating® StuccoTex, založený na technológii reflexných membrán.

Ingrediencie

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, kaolín, uhličitán vápenatý, silikáty, voda, propylénglykol, celulóza, konzervanty

Produktová skupina / GIS kód

BSW20

Informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste platia.

Rozsah použitia

StuccoPrimer je základný náter pre Climate-Coating® StuccoTex na takmer všetky hladké podklady, ako sú staré a nové omietky, aby znížil ich savosť a zlepšil priľnavosť a spracovanie Climate-Coating® StuccoTex.

Vlastnosti špecifické pre produkt

Variabilne priepustné, nízkoemisné a bez rozpúšťadiel.

Materiálové charakteristiky

SD hodnoty podľa DIN 52615

Rozsah sušenia: sd = 1,7

Mokrý plocha: sd = 0,7

Hustota: 0,9 kg/dm³ podľa normy ISO 2811-1

Nariadenie o VOC (ES)

Limitná hodnota od 01.01.2010 pre bariérové základné materiály (produkt cat. g) = 30 g/l.

Tento produkt obsahuje < 5 g/l VOC.

Inštrukcie na spracovanie

Podklad pre použitie StuccoPrimer musí byť vždy hladký, pevný, nosný, čistý a suchý.

Priprava substrátu

Plasty:

Surové, hladké sadrové povrchy, povrchové plochy:

Očistiť, fluovať

Nenosné staré povlaky:

V závislosti od náterového materiálu umyte, odstráňte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo prehriatych parných čističov

Substráty, ktoré narušujú priľnavosť:

Umyvanie, ležanie, brúsenie

Absorpčné minerálne substráty:

základný náter pomocou ClimateCoating® FixPlus

Spracovanie

StuccoPrimer sa dá nanášať štetcom a/alebo valcovaním na hladké omietky. Materiál je pripravený na spracovanie. Počas spracovania je tiež dôležité zabezpečiť, aby teplota vzduchu a objektu nebola pod 5°C. To platí aj pre celé obdobie schnutia. Keďže použitý spojivo je UV-vytvrdzujúce, je potrebné dbať na dostatočné množstvo denného UV žiarenia. Pred použitím a po dlhších prerušeníach práce je potrebné materiál krátko premiešať motorovou metličkou.

Doba schnutia medzi jednotlivými cyklami je 12 hodín.

Spotreba

Spotreba StuccoPrimer je približne 150 ml/m² na hladkých, neabsorpčných povrchoch.

Spotrebné množstvá závisia od štruktúry a absorpcie substrátu a v prípade potreby musia byť určené skúšobnou vrstvou.

Čistenie nástrojov

Po použití dôkladne opláchnite valce, kefy a postrekovače vodou.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte StuccoPrimer na chladnom, ale bezmraznom mieste. Dobré zatvorte otváracie nádoby a spracujte ich čo najskôr. Môže sa skladovať od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Doručovací formulár

5; 12,5, 19 litrov

Iné veľkosti nádob na požiadanie.

Likvidácia

Nedovoľte, aby zvyšky produktu prenikli do kanalizačného systému, vody alebo pôdy.

Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zvyšky produktov odovzdávajte na príslušné zberné miesta.

Kód odpadu č. 080120 podľa Registra odpadu EÚ.

Bezpečnostné pokyny

Obsah technického technického listu nevyjadruje zmluvný právny vzťah.

V každom prípade musí spracovateľ / kupujúci pred aplikáciou skontrolovať použiteľnosť materiálu za praktických podmienok.

Nedovoľte dostať sa do kanalizácie, vody ani pôdy. Vyhybajte sa jedlu, pitíu a krmívu. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú liečiť, musia byť chránené primeranými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred striekaním. Pri používaní postrekovacieho procesu nevychádzajte vzniknutú sprejovú hmlu.

S vydaním nového technického technického listu, v dôsledku zlepšenia produktu, vyššie uvedené informácie strácajú svoju platnosť.

Poskytnuté informácie boli určené spoločnosťou SICC Coatings GmbH v laboratóriu a praxi ako usmernenie. Informácie o produktoch sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky. Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné zariadenia a aplikačné techniky sú mimo nášho vplyvu a teda aj mimo našej zodpovednosti. SICC© 2020