

TEKNISKT DATABLAD **StuccoPrimer**

Produktbeskrivning

StuccoPrimer är en färdig primer för ClimateCoating® StuccoTex, baserad på reflektiv membrantechnologi.

Ingredienser

Polyakrylatdispersion, titandioxid, zinkoxid, kaolin, kalciumkarbonat, silikater, vatten, propylenglykol, cellulosa, konserveringsmedel

Produktgrupp / GIS-kod

BSW20

Informationen i det aktuella säkerhetsdatabladet gäller.

Tillämpningsområde

StuccoPrimer är en primer för ClimateCoating® StuccoTex på nästan alla släta underlag, såsom gamla och nya putsar, för att minska deras absorptionsförmåga och förbättra vidhäftningen och bearbetningen av ClimateCoating® StuccoTex.

Produktspecifika egenskaper

Varierande genomsläpplig, lågemismissions- och lösningsmedelsfri.

Materialegenskaper

sd-värden enligt DIN 52615

Torkintervall: sd = 1,7

Våtområde: sd = 0,7

Densitet: 0,9 kg/dm³ enligt ISO 2811-1

VOC-reglering (EG)

Gränsvärde från 01.01.2010 för barriärprimermaterial (produkt kat. g) = 30 g/l.

Denna produkt innehåller < 5 g/l VOC.

Bearbetningsinstruktioner

Underlaget för användning av TuckcoPrimer måste alltid vara slätt, fast, bärande, rent och torr.

Substratberedning

Plast:

Råa, släta putseytor och ytbehandling:

Rengör, fluat

Icke-bärande gamla beläggningar:

Beroende på beläggningsmaterialet, tvätta, strippa eller ta bort med högtrycks- eller överhettade ångrengörare

Substrat som stör adhesion:

Tvätta, ligga, slipa

Absorberande mineralsubstrat:

grundning med ClimateCoating® FixPlus

Bearbetning

StuccoPrimer kan appliceras genom att borsta och/eller rulla på släta putsar. Materialet förbereds för bearbetning. Under bearbetningen är det också viktigt att säkerställa att luft- och föremålstemperaturen inte är under 5°C. Detta gäller även hela torkperioden. Eftersom bindemedlet som används är ett UV-härdande bindemedel måste man vara försiktig med att säkerställa tillräcklig UV-strålning dagsljus. Före användning och efter längre arbetsavbrott måste materialet röras om kort med en motorvisp.

Torktiden mellan varje belägningscykel är 12 timmar.

Konsumtion

Förbrukningen av TuckcoPrimer är cirka 150 ml/m² på släta, icke-absorberande ytor.

Konsumtionsmängderna beror på substratets struktur och absorptionsförmåga och måste, om nödvändigt, bestämmas med ett testlager.

Rengöring av verktygen

Skölj rullar, borstar och sprutor noggrant med vatten direkt efter användning.

Förvaring och transport

Förvara och transportera StuccoPrimer på en sval, men frosthärdig plats. Stäng de öppna behållarna ordentligt och bearbeta dem så snart som möjligt. Kan förvaras från tillverkningsdatum: 12 månader.

Leveransform

5; 12,5; 19 liter

Andra behållare på begäran.

Utrangering

Tillåt inte produktrester att komma in i avloppssystemet, vatten eller jord.

Endast tomma behållare ska återvinnas. Lämna produktrester vid de ansvariga samlingsställena.

Avfallskod nr 080120 enligt EU:s avfallsregister.

Säkerhetsinstruktioner

Innehållet i det tekniska databladet uttrycker inte något avtalsmässigt rättsligt förhållande.

I vilket fall som helst måste behandlaren/köparen kontrollera materialets användbarhet under praktiska förhållanden innan applicering.

Tillåt inte att den tränger in i avlopp, vatten eller jord. Håll dig borta från mat, dryck och mat. Skydda mot tillgång för barn. Områden som inte ska behandlas måste skyddas med lämpliga åtgärder. Skydda ögon och hud från stänk. Andas inte in den resulterande spraydimman när du använder sprayprocessen.

Med publiceringen av ett nytt tekniskt datablad, på grund av produktförbättringen, förlorar ovanstående information sin giltighet.

Den information som lämnades av SICC Coatings GmbH i laboratoriet och praktiken som riktlinje. Produktinformationen tillhandahålls så gott vi kan och motsvarar den aktuella tekniken. Miljöpåverkan, material, appliceringsutrustning och appliceringstekniker ligger bortom vårt inflytande och därmed utanför vårt ansvar. SICC© 2020