

MUSZAKI ADATLAP **StuccoTex**

Termékleírás

A StuccoTex egy használható, használható szerkezetű, könnyű vakolat, amely tükröző membrántechnológián alapul.

StuccoTex 80 szemnyevastagsága körülbelül 1,0 mm

StuccoTex 280 szemnyevastagsága körülbelül 2,0–2,8 mm

Összetevők

Poliakrilát diszperzió, titán-dioxid, cink-oxid, kaolin, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, propilén-glikol, cellulóz, tartósítószer

Termékcsoport / GIS kód

BSW20

A jelenlegi biztonsági lapban szereplő információk érvényesek.

Alkalmazási terület

A StuccoTex egy ellenálló, szerkezetű, könnyű vakolat, amely szinte minden sima felületet biztosít kültéri területeken, hogy dekoratív felületeket hozzanak létre. A StuccoTex különleges összetétele miatt számos energikus alkalmazása van, nyári és téli hőszigetelésben.

Termékspecifikus tulajdonságok

Változóan áteresztőek a diffúzióknak, nagy ellenállása az olyan agresszív környezeti hatásoknak, mint a szmog és az ózon, alacsony kibocsátás, oldómentes, magas UV- és időjárásállóság, visszaverő, nagyon magas színtartósság, hőbiztos. A nedvesség szabályozása a sorpció/diffúziós alanyon. Anyagjellemzők

sd értékek a DIN 52615 szerint

Száritási tartomány: sd = 1,7

Nedves terület: sd = 0,42

Sűrűség: 0,85 kg/dm³ az ISO 2811-1 szerint

VOC szabályozás (EC)

Határérték 2010.01.01-től a bevonatanyagok (termék kategóriája I) számára fa, fém vagy műanyag épületekhez, azok alkatrészeihez és dekoratív elemeihez (belső és külső) = 200 g/l.

Ez a termék < 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Feldolgozási utasítások

A StuccoTex minden sima, teherhordó, tiszta, száraz, rozsdá- és zsírmentes aljzatokra alkalmazható, például új és régi vakolatokra, valamint ép régi festékekre. Az energetikai tulajdonságok biztosításához diffúziós nyílt aljzatot kell biztosítani.

Aljzat előkészítése

Műanyagok:

Nyers, sima vakolatfelületek, befejezési területek:

Tisztíts, fújható és primálozott ClimateCoating® StuccoPrimerrel

Nem terhelő régi bevonatok:

A bevonat anyagától függően mosd le, szedd le vagy szedd le nagy nyomású vagy túlhevített gőztisztítóval, majd ClimateCoating® StuccoPrimerrel alapozza be

A tapadást zavaró aljzatok:

mosás, fekécs, csiszolás, primálás ClimateCoating® StuccoPrimerrel

Elszívó ásványi aljzatok:

Priming ClimateCoating® FixPlus-szal és ClimateCoating® StuccoPrimerrel alapozás

Feldolgozás

A feldolgozást forgófényvel vagy megfelelő csavaros szállítószalaggal permetezéssel végzik, amelynek fúvókamérete 4 mm, nyomása 3,5 bar. Az anyag vízzel a kívánt feldolgozási viszkozitáshoz igazítható. Az egységes szerkezeti megjelenés érdekében ügyelni kell az egyenletes permetezési irányra, a permetezési távolságra és az anyag alkalmazására.

A 280-as szemcsés StuccoTex rozsdamentes acél lassával is felvihető, és könnyű nyomás alatt kisimítható a szemcse vastagságára (ne dörzsölje). A lerakódás elkerülése érdekében nedves vakolatot kell felvinni nedves felületre.

Ha szükséges, a StuccoTex lefesthető ThermoProtect-tel. Ehhez az alkalmazáshoz egyetlen réteg festék elegendő. A feldolgozás előtt és hosszabb munkamegszakítások után az anyagot mindig alaposan meg kell keverni (keverővel jobb kézre tekercses keverőruddal). A feldolgozás során fontos biztosítani, hogy a levegő és a tárgy hőmérséklete ne legyen +5°C alatt. Ez az egész szárítási időszakra is igaz.

A bevonat fóliát természetes UV sugárzás (nappali fény) újra keresztköti, így csak néhány nap után ér el elegendő blokkzilárdságot, a réteg vastagságától és éghajlati viszonyoktól függően.

A bevonatolási ciklusok közötti szárítási idő 12 óra.

Fogyasztás

A StuccoTex fogyasztása körülbelül 1,5 kg/m² hatékony rétegvastagságot biztosít sima, nem elnyelő aljzatokon.

A fogyasztási mennyiségek a szubsztrát szerkezetétől és elnyelőképességétől függhetnek, és szükség esetén teszteléssel kell meghatározni.

Szerszámok tisztítása

A használat után azonnal öblítsd le a hengereket, keféket, szerszámokat és permetezőket alaposan vízzel.

Árnyékok

A StuccoTex pasztell árnyalatokban is festhető.

A szint ellenőrizni kell a feldolgozás előtt

Tárolás és szállítás

Tárold és szállítsd a StuccoTexet egy hűvös, de fagymentes helyen. Zárd be a nyitható tartályokat alaposan, és dolgozd fel őket minél előbb. Tárolás a gyártás dátumától kezdve: 6 hónap.

Átadási ürlap

15 kg

Más tartálméreteket kérni.

Seletés

Ne engeddd, hogy a termékmaradványok bejussanak a csatornába, vízbe vagy a talajba.

Csak az üres tartályokat szabad újrahasznosítani. A termékmaradványokat a felelős gyűjtőpontokra helyezzük le.

Hulladékkód száma 080120 az EU Hulladékgazdálkodási rendszere szerint.

Biztonsági utasítások

A technikai adatlap tartalma nem képvisel szerződéses jogi kapcsolatot.

Mindenesetre a feldolgozóknak/vevőnek a feltöltés előtt ellenőriznie kell az anyag használhatóságát gyakorlati körülmények között.

Ne engeddd, hogy bejuss a csatornába, vízbe vagy a talajba. Kerüld az ételt, italt és az etetést. Véd meg a gyerekek hozzáférését. Azokat a területeket, amelyeket nem kezelnek, megfelelő intézkedésekkel kell védeni. Véd meg a szemet és a bőrt a freccsenésektől. A permetezés során ne lélegezze be a keletkező permetező permetet.

Az új műszaki adatlap megjelenésével a termékfejlesztés miatt a fenti információk elveszítik érvényességét.

A szolgáltatott információkat a SICCoatings GmbH határozta meg a laboratóriumban és a gyakorlatban, iránymutatásként. A termékinformációk a legjobb tudásunk szerint szolgálnak, és megfelelnek a jelenlegi korhatárnak. A környezeti hatások, anyagok, alkalmazási eszközök és alkalmazási technikák kívül esnek a befolyásunkon, és így a mi felelősségünkön kívül esnek. SICCoatings 2020

MUSZAKI ADATLAP StuccoTex

SICC Coatings GmbH

Wackenbergstr. 78-82

13156 Berlin

EN 15824Szerves kötőanyagokat tartalmazó vakolat kültéri
használatra

Vízgőzáteresztő képesség	V ₂ közepes
Vízfelvétel	W ₃ alacsony
Tapadási szilárdság	≥0,3 MPa
Tartósság (fagyállóság)	Áteresztési arány az EN szerint 1062-3 ≤0,5 kg/(m·h ^{0,5})
Hővezető képesség	Nem állapítottak meg teljesítményt
Tűzviselkedés	Euroszint E