

MUSZAKI ADATLAP **NaturePrimer**

Termékleírás

A NaturePrimer egy használható alapozó fa alkatrészekhez kültéri területeken, amely tükröző membrán technológián alapul.

Összetevők

Poliakrilát – diszperzió, titán-dioxid, cink-oxid, kaolin, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, propilén-glikol, cellulóz, tartósítószer

Termékcsoport / GIS kód

BSW20

A jelenlegi biztonsági lapban szereplő információk érvényesek.

Alkalmazási terület

A NaturePrimer egy alapozó bevonat minden korlátozott méretstabilitású fa alkatrésze, mint például a nyúlások és barázdás deszkák, ridusok, redőnyök, kapuk, valamint nem dimenziósan stabil fa alkatrészek, mint például erkélykorlátok, zsindek, pergolák és kerítések.

A membrán nedvességhez alkalmazkodó viselkedése miatt a blokk szilárdsága a bevonat nedvességtartalmától függően változik. Ez elkerüli a fene- és szorítóüzletek bevonatát.

Termékspecifikus tulajdonságok

Változóan áteresztők a diffúzióknak, nagy ellenállás az olyan agresszív környezeti hatásoknak, mint a szmog és az ózon, alacsony kibocsátás, oldószermentes, magas UV- és időjárásállóság, visszaverő, megnyúlódás, hőbiztonság.

Anyagjellemzők

sd értékek a DIN 52616 szerint

Száritási tartomány: sd = 1,7

Nedves terület: sd = 0,7

Sűrűség: 1,02 kg/dm³ az ISO 2811-1 szerint

VOC szabályozás (EC)

Határérték 2010.01.01-től átlátszó lakkokra és mázakra (termékkategória: e) épületek, azok alkatrészei és dekoratív elemei (belső és külső) esetén, beleértve az úgynevezett átlátszatlan mázokat = 130 g/l.

Ez a termék < 14 g/l VOC-t tartalmaz.

Feldolgozási utasítások

A NaturePrimer minden teherhordó, tiszta, száraz fafajra alkalmazható.

A fa nedvességtartalmának nem szabad meghaladnia a 18%-ot korlátozott és nem méretarányosan stabil fa alkatrészek esetén. A "konstruktív fa megőrzés" elveit be kell tartani. Ezek a hosszú távú fa védelmének előfeltételei.

A nedvességszabályozó tulajdonságok biztosításához diffúzió áteresztő szubsztátust kell biztosítani.

Aljzat előkészítése

Műanyagok:

Új fa:

A fa csiszolása és tisztítása a erezet irányába, éles élek törése

Fémek:

Régi, kezeletlen fa:

Csiszoldj és tiszta, az időjárási fa felületét teherhordó fa felületéig hidal, törd meg az éles széleket

Nem terhelő régi bevonatok:

kivéve a teherhordó faanyagot

A tapadást zavaró aljzatok:

A kiszökő fa összetevőket, például gyantát vagy gyanta gallokat el kell távolítani

Elszívó ásványi aljzatok:

Feldolgozás

A feldolgozás szétiszorással, tekeréssel vagy permetezéssel is elvégezhető. A NaturePrimer készen áll a feldolgozásra. Ha permetezőt használnak, az eszköz gyártójának irányelveit be kell tartani. Permetező rudakat használva a feldolgozás konszistentíváját egy kis vízzel lehet állítani. A feldolgozás során ügyelni kell arra, hogy a levegő és a tárgy hőmérséklete ne legyen 5°C alatt. Ez az egész szárítási időszakra is igaz. Használat előtt és hosszabb munkaszünetek után az anyagot keverni kell.

A bevonatolási ciklusok közötti szárítási idő 12 óra.

Fogyasztás

A NaturePrimer fogyasztása körülbelül 150 ml/m² egyetlen réteg esetén, sima, nem elnyelő aljzaton is.

A fogyasztási mennyiségek a szubsztát szerkezetétől és elnyelőképességétől függenek, és szükség esetén tesztreléssel is meghatározhatók.

Szerszámok tisztítása

A használat után azonnal öblítsd le a hengereket, keféket és permetezőket alaposan vízzel.

Árnyékok

félig átlátszó

Tárolás és szállítás

Tárolj és szállítsd a NaturePrimert hűvös, de fagymentes helyen. Zárd be a nyitható tartályokat alaposan, és dolgozd fel őket minél előbb. Tárolás a gyártás dátumától kezdve: 12 hónap.

Átadási űrlap

1,0; 2,5; 5; 19 liter

Más tartálméreteket kérni.

Seletés

Ne engedd, hogy a termékmaradványok bejussanak a csatornába, vízbe vagy a talajba.

Csak az üres tartályokat szabad újrahasznosítani. A termékmaradványokat a felelős gyűjtőpontokra helyezzük le.

Hulladékkód száma 080120 az EU Hulladékgazdálkodási rendszere szerint.

Biztonsági utasítások

A technikai adatlap tartalma nem minősül szerződéses jogi kapcsolatnak.

Mindenesetre a feldolgozóknak/vevőknek a feltöltés előtt ellenőriznie kell az anyag használhatóságát gyakorlati körülmények között.

Ne engedd, hogy bejuss a csatornába, vízbe vagy a talajba. Kerüld az ételt, italokat és takarmányt. Véd meg a gyerekek hozzáférését. Azokat a területeket, amelyeket nem kezelnek, megfelelő intézkedésekkel kell védeni. Véd meg a szemet és a bőrt a freccsenésektől. A permetezés során ne lélegezze be a keletkező permetező permetet.

Az új műszaki adatlap megjelenésével a termék fejlesztése miatt a fenti információk elveszítik érvényességét.

A szolgáltatott információkat a SICC Coatings GmbH határozta meg a laboratóriumban és a gyakorlatban, iránymutatásként. A termékinformációk a legjobb tudásunk szerint szolgálnak, és megfelelnek a jelenlegi korhatárnak. A környezeti hatások, anyagok, alkalmazási eszközök és alkalmazási technikák kívül esnek a befolyásunkon, és így a mi felelősségünkön kívül esnek. SICCC © 2024