

MUSZAKI ADATLAP **ZincPrimer**

Termékleírás

A CincPrimer egy vizes tapadást elősegítő anyag nem vasfémek számára beltéri és kültéri használatra, akril gyanta alapján.

Összetevők

Poliakrilát diszperzió, titán-dioxid, víz, propilén-glikol, tartósítószer

Termékcsoport / GIS kód

BSW20

A jelenlegi biztonsági lapban szereplő információk érvényesek.

Alkalmazási terület

A CincPrimert adhéziótermékként használják nemvasfémeknél, mint például cink, horganyzott acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz. Könnyű korrózióvédelemként használható vas- és acélfelületeken.

Termékspecifikus tulajdonságok

A CincPrimer oldószermentes, ólommentes, kromátmentes, és jó tapadással rendelkezik. A gyorsan száradó alapbevonat kiváló alapot ad a következő ClimateCoating® bevonathoz.

Anyagjellemzők

Sűrűség 20°C-nél: 1,40 kg/dm³ az ISO 2811-1 szerint

Száritási tartomány: sd = 1,7

VOC szabályozás (EC)

Határérték 2010.01.01-től egykomponensű speciális bevonatokra (termékkat. i) = 140 g/l.

Ez a termék < 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Aljzat előkészítése

Műanyagok:

A műanyag felületeket 120-180 szemcsésű csiszolópapírral kell csiszolni bevonat előtt, amíg egyenletes, matt felület nem születik.

Fémek:

A cink és horganyzott felületeket ammóniás nedvesítő anyaggal kell tisztítani. Az alumíniumot és a rézet zsírtalanítani kell.

Feldolgozás

A feldolgozás szétszórással, tekeréssel vagy permetezéssel is elvégezhető. A CincPrimer előkészítve van az alkalmazás előkészítésére ecsettel, hengerrel és levegőmentes fröcskölővel.

A csészefegyver használatakor a CincPrimert 10%

vízzel kell hígítani. Ha permetezőt használnak, a gyártó előírásait be kell tartani. A feldolgozás során fontos biztosítani, hogy a levegő és a tárgy hőmérséklete ne legyen 8°C alatt. Ez az egész szárítási időszakra is igaz. Használat előtt és hosszabb munkaszünetek után az anyagot röviden meg kell keverni.

A CincPrimer körülbelül 2 óra után lefesthető, 24 óra után szárítható, és 5-7 nap után eléri a végső keménységét.

Fogyasztás

A CincPrimer fogyasztása körülbelül 110 ml/m², 20µm rétegszélességgel sima, nem elnyelő aljakon is.

A fogyasztási mennyiségek a szubsztrát szerkezetétől és elnyelőképességétől függenek, és szükség esetén teszteléssel kell meghatározni.

Szerszámok tisztítása

A használat után azonnal öblítsd le a hengereket, keféket és permetezőket alaposan vízzel.

Árnyékok

A CincPrimer fehér színben is elérhető.

Tárolás és szállítás

Tárolj és szállítsd a ZincPrimert hűvös, de fagymentes helyen. Zárd be a nyitható tartályokat alaposan, és dolgozd fel őket minél előbb. Tárolás a gyártás dátumától kezdve: 12 hónap.

Átadási űrlap

2,5; 10 liter

Más tartálméreteket kérni.

Selejtés

Ne engeddd, hogy a termékmaradványok bejussanak a csatornába, vízbe vagy a talajba.

Csak az üres tartályokat szabad újrahasznosítani. A termékmaradványokat a felelős gyűjtőpontokra helyezzük le.

Hulladékkód száma 080120 az EU Hulladékgazdálkodási rendszere szerint.

Biztonsági utasítások

A technikai adatlap tartalma nem képvisel szerződéses jogi kapcsolatot.

Mindenesetre a feldolgozónak/vevőnek a feltöltés előtt ellenőriznie kell az anyag használhatóságát gyakorlati körülmények között.

Ne engeddd, hogy bejussa a csatornába, vízbe vagy a talajba. Kerüld az ételt, italt és az etetést. Védj meg a gyerekek hozzáférését. Azokat a területeket, amelyeket nem kezelnek, megfelelő intézkedésekkel kell védeni. Védj meg a szemet és a bőrt a freccsenésektől. A permetezés során ne lélegezze be a keletkező permetező permet.

Az új műszaki adatlap megjelenésével a termékfejlesztés miatt a fenti információk elveszítik érvényességüket.

A szolgáltatott információkat a SICC Coatings GmbH határozta meg a laboratóriumban és a gyakorlatban, iránymutatásként. A termékinformációk a legjobb tudásunk szerint szolgálnak, és megfelelnek a jelenlegi korhatárnak. A környezeti hatások, anyagok, alkalmazási eszközök és alkalmazási technikák kívül esnek a befolyásunkon, és így a mi felelősségünkön kívül esnek. SICC© 2020